

Audrey Lane

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

**Tipo de producto** Baldosas ceramicas esmaltadas presadas en seco EN 14411 - Grupo BIa según norma ISO EN 13006  
**Kind of Item** *Dust pressed glazed ceramic tiles EN 14411 - Group BIa as per standard ISO EN 13006*

**Descripción / Item description:** Porcelanico esmaltado / *Glazed porcelain tile*

**Ref.:** **PRETTY KITTY**

**Medida de fabricación (mm) / Manufacture size** 250X250

### **Resultados de las pruebas / Testing result**

---

UNE - EN - ISO 10545-3 Absorción de agua / <i>Water absorption</i>	E ≤ 0,5 %
UNE - EN - ISO 10545-4 Resistencia a la flexión / <i>Noudules of rupture</i>	R ≥ 35
UNE - EN - ISO 10545-4 Fuerza de rotura / <i>Breaking strength</i>	≥ 1300 N
UNE 67-101-92 (EN 101) Resistencia la rayado / <i>Scratch reistence</i>	Mohs 6
UNE - EN - ISO 10545-9 Resistencia a la variación térmica / <i>Thermal shock resistance</i>	Resiste / <i>Resistant</i>
UNE - EN - ISO 10545-11 Resistencia al cuarteo / <i>Crazing resistance</i>	Resiste / <i>Resistant</i>
UNE - EN - ISO 10545-12 Resistencia a la helada / <i>Frost resistance</i>	Resiste / <i>Resistant</i>
UNE - EN - ISO 10545-7 Resistencia a la abrasión / <i>Abrasion resistance</i>	P.E.I III
UNE - EN - ISO 10545-14 Determinación de la resistencia a las manchas / <i>Stain resistance</i>	≥ clase 3 / <i>class 3</i>
ANSI A 137,1-2017 BOT 3000E Determinación de la resistencia al deslizamiento / <i>Slip resistance</i>	DCOF ≥ 0,42
DIN 51130:2010 Apdo 5 Determinación de la resistencia al deslizamiento / <i>Slip resistance</i>	R 9

### **VARIACION DE TONO / SHADE VARIATION**

V1 Apariencia uniforme / *V1 Uniform apparience*

UNE - EN - ISO 10545-13  
Resistencia química / *Resistance to chemical*

Cloruro amonico: grupo GA - sin efectos visibles  
*Chloride ammoniac: group GA - without visible effect*

Hipoclorito sódico: grupo GA - sin efectos visibles  
*Hypochlorite of sodium: group GA - without visible effect*

Acido Clohídrico (baja concentración): grupo GLA (V) - sin efectos visibles  
*Hydrochloric acid (low concentration): group GLA - without visible effect*

Acido cítrico (baja concentración): grupo GLA (V) - sin efectos visibles  
*Citric acid (low concentration): group GLA - without visible effect*

Hidróxido potásico (baja concentración): grupo GLH(V) - sin efectos visibles  
*Hydroxide potassic (low concentration): group GLH(V) - without visible effect*

Acido Clohídrico (alta concentración): grupo GHA (V) - sin efectos visibles  
*Hydrochloric acid (high concentration): group GHA(V) - without visible effect*

Acido cítrico (alta concentración): grupo GHA (V) - sin efectos visibles  
*Citric acid (high concentration): group GHA(V) - without visible effect*

Hidróxido potásico (alta concentración): grupo GHA(V) - sin efectos visibles  
*Hydroxide potassic (high concentration): group GHA(V) - without visible effect*

NOTE: Tile Faces are randomly packaged, you may receive duplicate faces in a box.  
please blend well during installation and install faces right side up.